

## TINTA SERIGRÁFICA EPÓXI DOIS COMPONENTES - 4801

Para impressões serigráficas sobre polietileno e polipropileno tratados, acrílicos (não para luminosos), metais (ferro e alumínio, etc.), vidro fosco (jateado) e fórmica fosca, baquelite e chapas fenólicas. Possui acabamento brilhante e excelente aderência.

Produto muito utilizado na confecção de cartões de visita com impressões em relevo.

**Secagem** - Inicial: livre de pó: 1 hora. Ao toque: 2 horas. Para manuseio: 4 a 6 horas. Final: 24 horas. Para empilhamento: após 12 horas. Em estufa: 20 minutos a 40<sup>o</sup> C ou 5 minutos a 120<sup>o</sup> C.

### Cores disponíveis:

Branco	001	Azul Médio	237
Amarelo Limão	010	Azul Ultramar	238
Amarelo Ouro	011	Vermelho Escarlata	241
Vermelho Claro	030	Preto	999
Verde Puro	224		

### Produtos Auxiliares:

- 4801.CAT – Catalisador
- 4801.VIN – Verniz Incolor
- 4801.SOLV – Solvente Especial para Diluição
- 4801RT.SOLV – Solvente Retardador

### Embalagens Disponíveis:

- 3,6 Litros (Tinta e Verniz)
- 0,9 Litros (Catalisador)
- 225 ml (Catalisador)

**Informações Adicionais: Modo de Usar:** Antes do uso: misture bem 3 partes de tinta com 1 parte de catalisador por volume. Aguarde 30 minutos e dilua com Solvente 4801 na viscosidade ideal de aplicação.

**Tempo da Vida Útil da Mistura Catalisada:** Em temperatura ambiente, 8 horas. Não misture mais do que o necessário para este período.

**Tempo de Armazenagem:** Armazenada em temperatura ambiente, a tinta tem validade de 36 meses e o catalisador, 12 meses.

### Resistência

Thinner:	aos respingos, boa.
Álcool Etílico:	regular.
Gasolina:	boa.
Solventes Aromáticos:	regular.
Ácidos Diluídos:	excelente.
Detergentes:	boa.

Para limpeza de materiais e equipamentos utilize o solvente PVC.

**Validade: 36 meses**

70  
ANOS  
1943-2013